

ENGLISH

RapidCore™ MiniMix™

Self-Cure Composite Resin Core Buildup Material

REF 310126 Natural, 12 Units
REF 310256 Natural, 36 Units
REF 310127 White, 12 Units
REF 310257 White, 36 Units
REF 310128 Contrast, 12 Units
REF 310258 Contrast, 36 Units

Storage: Refrigeration may be used to extend shelf life. Return to room temperature before use.

Indications for use:

For dentin replacement and buildup under prefabricated crowns and bridges

1. Prepare the tooth:

- Remove all decay and old restorative material.
- Any eugenol present must be rinsed away with ethanol before proceeding.
- A prefabricated post may be cemented in place using ContactCure™ cement.

2. Etch the tooth:

- Attach needle to syringe and express with a slow, steady pressure.
- Apply Onyx™ 40% phosphoric acid etching gel to enamel first, then dentin.
- Wait 10 seconds, then rinse with water and dry gently. Surface should be moist, yet non-shiny.

3. Apply bonding agent:

- Any agent compatible with self-cure composites (Centrix Adhere™).

4. Build up core:

- Insert RapidCore Mini-Mix cartridge into any C-R® Syringe and remove cap.
- Attach mixing nozzle to the cartridge.
- Purge a small amount from the tip to assure proper mixing and flow.
- Inject the material into the prep, keeping the needle embedded in the material to reduce the chance of voids, fill from the bottom up. Working time is approximately 60 seconds.

5. Finish the core:

- After material is fully set (typically 2 minutes after injection), RapidCore can be cut to the desired shape, using water-cooled diamonds or burs.

FRANÇAIS

RapidCore™ MiniMix™

Matériau de reconstruction coronaire en résine composite autopolymérisante

REF 310126 12, naturel
REF 310256 36, naturel
REF 310127 12, blanc
REF 310257 36, blanc
REF 310128 12, contrasté
REF 310258 36, contrasté

Conservation : La réfrigération du produit permet d’allonger sa durée de conservation. Remettre à la température ambiante avant l’usage.

Mode d’emploi:

Pour le remplacement de la dentine et la reconstruction sous-jacente des couronnes et bridges préfabriqués

1. Préparation de la dent:

- Éliminez tout résidu de carie et d’ancien matériau de reconstruction.
- Éliminez toute trace d’eugénol en rinçant à l’éthanol avant de poursuivre.
- Un tton préfabriqué peut être mis en place à l’aide de ciment ContactCure™.

2. Mordançage de la dent:

- Fixez l’aiguille à la seringue et exprimez le gel en exerçant une pression lente et constante.
- Appliquez le gel de mordançage à l’acide phosphorique à 40% Onyx™ d’abord sur la surface de l’email puis sur celle de la dentine.
- Rincez après 10 secondes à l’eau et séchez délicatement. La surface doit être humide, mais non brillante.

3. Application de l’agent adhésif

- Utilisez une résine compatible avec des composites autopolymérisants (Centrix Adhere™).

4. Reconstruction coronaire:

- Introduire la cartouche de RapidCore Mini-Mix dans une seringue C-R® et retirer le capuchon.
- Fixer l’embout mélangeur à la cartouche.
- Purger et extraire une petite quantité de l’embout pour s’assurer que le mélange et le débit sont appropriés.

- Injecter le matériau dans la dent préparée, en veillant à ce que l’aiguille reste bien logée dans le matériau pendant l’injection, afin de limiter tout risque de vides. La durée de cette opération est de 60 secondes environ.

5. Finition du nucléus:

- Une fois le matériau totalement pris (en général 2 minutes après l’injection), on peut couper RapidCore selon la forme désirée, à l’aide de diamants refroidis à l’eau ou de fraises.

PORTUGUES

RapidCore™ MiniMix™

Material de resina de autocura para formação do núcleo dental

REF 310126 12, natural
REF 310256 36, natural
REF 310127 12, branco
REF 310257 36, branco
REF 310128 12, contraste
REF 310258 36, contraste

Pode utilizar-se refrigeração para prolongar o tempo de conservação.
Volte a colocar à temperatura ambiente antes de utilizar.

Indicações de utilização:

Para substituição da dentina e formação sob coroas e pontes pré-fabricadas

1. Prepare o dente:

- Remova toda a parte cariada e material de reconstrução antigo.
- Qualquer eugenol presente deve ser enxaguado com etanol antes de prosseguir.
- Pode cimentar-se no lugar um material pré-fabricado, utilizando massa ContactCure™.

2. Grave o dente:

- Fixe a agulha à seringa e prima com uma pressão lenta e constante.
- Aplique gravador Onyx™ com ácido fosfórico a 40% em gel sobre o esmalte primeiro e depois sobre a dentina.
- Espre 10 segundos, depois enxagúe com água e seque com cuidado. A superfície deve estar húmida, pero no brilhante.

3. Aplique agente de ligação:

- Utilize qualquer agente compatível com resinas de autocura (Centrix Adhere™).

4. Formação do núcleo dental:

- Insira o cartucho RapidCore Mini-Mix em qualquer seringa C-R® Syringe e retire a tampa.
- Fixe a cânula misturadora ao cartucho.
- Faça a purga de uma pequena quantidade a partir da extremidade, de modo a garantir uma mistura e fluxo apropriados.
- Injecte o material na preparação, mantendo a agulha embutida no material, para reduzir a probabilidade de ficarem espaços vazios; encha a partir de cima. O tempo de trabalho é de cerca de 60 segundos.

5. Termine o núcleo dental:

- Após o material estar completamente pronto (normalmente 2 minutos após a injeção), RapidCore pode cortar-se na forma desejada, utilizando brocas ou diamantes arrefecidos com água.

DEUTSCH

RapidCore™ MiniMix™

Stumpfaufbaumaterial aus selbsthärtendem Kompositarz

REF 310126 12, dentinfarben
REF 310256 36, dentinfarben
REF 310127 12, weiß
REF 310257 36, weiß
REF 310128 12, Kontrastfarbe
REF 310258 36, Kontrastfarbe

Lagerung: Durch Kühlung kann die Haltbarkeit verlängert werden. Vor der Verarbeitung wieder auf Zimmertemperatur erwärmen lassen.

Indikationen zum Einsatz:

Als Dentinersatz und für Aufbauten unter vorgefertigten Kronen und Brücken

1. Zahn präparieren:

- Karies und altes Restaurierungsmaterial komplett entfernen.
- Etwa vorhandenes Eugenol ist vor dem weiteren Vorgehen mit Ethanol auszuspülen.
- Ein konfektionierter Stift kann mit ContactCure™-Zement auf der Stelle einzementiert werden.

2. Zahn ätzen:

- Eine Kanüle auf eine Spritze aufsetzen und langsam, mit gleichmäßigem Druck spritzen.
- 40% Phosphorsäure-Ätzgel (Onyx™) erst auf den Schmelz, danach auf das Dentin applizieren.
- 10 Sekunden warten, mit Wasser nachspülen und vorsichtig trocknen. Die Oberfläche sollte feucht, jedoch nicht glänzend sein.

3. Haftvermittler aufbringen:

- Verwenden Sie ein Adhäsiv, das mit selbsthärtenden Kompositen kompatibel ist (Centrix Adhere™).

4. Stumpf aufbauen:

- Legen Sie eine RapidCore Mini-Mix-Kartusche in eine C-R®-Spritze ein und entfernen Sie die Kappe.
- Bringen Sie eine Mischtülle auf der Kartusche an.
- Drücken Sie eine kleine Menge aus der Kanüle heraus, um die korrekte Mischung und das Ausfließen zu überprüfen.
- Bringen Sie das Material in den vorbereiteten Zahn ein. Die Nadelspitze sollte dabei innerhalb des Materials gehalten werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Füllen Sie von unten nach oben. Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 60 Sekunden.

5. Stumpf fertig bearbeiten:

- Nach vollständiger Aushärtung des Materials (in der Regel 2 Minuten nach dem Aufbringen), kann RapidCore mit Hilfe wassergekühlter Diamanten oder Bohrer in die gewünschte Form gebracht werden.

ESPAÑOL

RapidCore™ MiniMix™

Resina compuesta de autocurado para la estratificación del núcleo dental

REF 310126 12, natural
REF 310256 36, natural
REF 310127 12, blanco
REF 310257 36, blanco
REF 310128 12, contraste
REF 310258 36, contraste

Almacenamiento: Para alargar la vida útil del producto, se recomienda guardarlo en un recinto refrigerado. Antes de usar el producto, deberá estar primero a temperatura ambiente.

Instrucciones de uso:

Para la reproducción de dentina y la estratificación bajo coronas y puentes prefabricados

1. Preparación del diente:

- Elimine toda la caries y el material de restauración antiguo.
- Antes de proseguir, se deberá eliminar cualquier resto de eugenol por medio de etanol.
- Los pernos prefabricados se pueden cementar utilizando ContactCure™.

2. Grabado del diente:

- Coloque la aguja sobre la jeringa y apriete suave y firmemente para que salga el producto.
- Aplique el gel grabador Onyx™ con un 40% de ácido fosfórico sobre las superficies de esmalte primero y, a continuación, sobre la dentina.
- Espre diez segundos, limpie con agua y seque suavemente. La superficie debe estar húmeda, pero no brillante.

3. Aplicación del adhesivo:

- Use cualquier adhesivo compatible con resina composite de autocurado (Centrix Adhere™).

4. Estratificación del núcleo dental:

- Introduzca el cartucho RapidCore Mini-Mix en una jeringa C-R® y retire el capuchón.
- Coloque la boquilla de automezcla sobre el cartucho.
- Extraiga una cantidad pequeña de la punta para asegurar un mezclado y flujo adecuados.
- Injecte el material en la preparación, manteniendo la aguja en el material, a fin de disminuir el riesgo de que se produzcan huecos. El tiempo de trabajo es de unos sesenta segundos aproximadamente.

5. Acabado del núcleo:

- Una vez que el material se haya fraguado totalmente (unos 2 minutos después de la aplicación), RapidCore se podrá tallar en la forma deseada, usando fresas o diamantes enfriados por agua.

NEDERLANDS

RapidCore™ MiniMix™

Stompopbouwmaterialaai van zelfhardend composit

REF 310126 12, natuurlijk
REF 310256 36, natuurlijk
REF 310127 12, wit
REF 310257 36, wit
REF 310128 12, contrast
REF 310258 36, contrast

Bewaren: De houdbaarheid kan worden verlengd door het materiaal in de koelkast te bewaren. Laat het materiaal dan wel voor gebruik op kamertemperatuur komen.

Indicaties voor gebruik:

Voor vervanging en opbouw van dentine onder geprefabriceerde kronen en bruggen

1. Het voorbereiden van de tand:

- Verwijder alle tandrot en oud vul- en ander materiaal.
- Eventueel aanwezige eugenol moet eerst worden weggespoeld met ethanol.
- Ein konfektionierter Stift kann mit cement van ContactCure™ op zijn plaats worden bevestigd.

2. Ets de tand:

- Bevestig de naald aan de spuit en duw deze langzaam en gelijkmatig leeg.
- Bring Onyx™ etsgel met 40% fosforzuur eerst op het glazuur en vervolgens op het dentine aan.
- Wacht 10 seconden en spoel dan voorzichtig met water. Het oppervlak moet vochtig zijn, maar niet glimmen.

3. Een adhesief aanbrengeen:

- Kies een middel dat compatibel is met zelfhardende composieten (Centrix Adhere™).

4. Stumpf opbouwen van de kern:

- Breng de RapidCore Mini-Mix patroon in een C-R® spuit in en verwijder de dop.
- Plaats de mengmond op de patroon.
- Duw een kleine hoeveelheid uit de spuitmond om zeker te stellen dat het materiaal goed is gemengd en goed stroomt.
- Spuit het materiaal in de voorbereide locatie. Houdt de naald daarbij in het materiaal om te voorkomen dat holtes ontstaan. Vul de locatie vanaf de bodem omhoog. Dit kan ongeveer 60 seconden duren.

5. De stomp afwerken:

- Nadat het materiaal volledig is uitgehard (gewoonlijk 2 minuten na injectie), kan RapidCore met watergekoelde diamantspijlinstrumenten of -boren in de gewenste vorm worden gebracht.

SVENSKA

RapidCore™ MiniMix™

Självhårdande kompositiharts till kärnpuppbyggn

REF 310126 12, naturell
REF 310256 36, naturell
REF 310127 12, vit
REF 310257 36, vit
REF 310128 12, kontrast
REF 310258 36, kontrast

Förvaring: Kylskåp kan användas för att förlänga lagringstiden. Återgå till rumstemperatur innan användning.

Användning:

Tandbensersättning och uppbyggnad under förtillverkade kronor och bryggor.

1. Förbered tanden:

- Avlägsna all röta och gammalt lagningsmaterial.
- Eventuellt eugenol måste sköljas bort med etanol innan du fortsätter.
- Ett prefabricerat stift kan sättas fast med cementet ContactCure™.

2. Etsa tanden:

- Fäst nålen till sprutan och tryck ut med ett långsamt, stadigt tryck.
- Applicera Onyx™ 40% etsgel av fosforsyra, först på emaljen, sedan på tandbenet.
- Vänta i 10 sekunder, skölj med vatten och torka försiktigt. Ytan ska vara fuktig, men inte glänsa.

3. Applicera bindemedlet:

- Använd ett medel som är kompatibelt med självhårdande komposit (Centrix Adhere™).

4. Bygga upp kärnan:

- Stick in patronen RapidCore Mini-Mix i valfri C-R®-spruta och ta bort locket.
- Fäst blandningsmunstycket vid patronen.
- Spruta ut en liten mängd ur spetsen för att säkerställa att blandningen och flödet är rätt.
- Injectera materialet i preparationen, genom att hålla nålen inbäddad i materialet för att minska risken att det bildas tomrum, fyll nedifrån och upp. Bearbetningstiden är ungefär 60 sekunder.

5. Avsluta kärnan:

- Efter att materialet har helt härdat (vanligtvis 2 minuter efter injiceringen) kan RapidCore putsas till önskad form, med vattenkylda diamanter eller borrar.

DANSK

RapidCore™ MiniMix™

Selvhærdende kompositresin til opbygning af kerner

REF 310126 12, natur
REF 310256 36, natur
REF 310127 12, hvid
REF 310257 36, hvid
REF 310128 12, kontrast
REF 310258 36, kontrast

Opbevaring: Produktet kan opbevares nedkølet for at forlænge holdbarheden. Stuetemperatur skal reetableres før brug.

Indikationer for anvendelse:

Til udskiftning og opbygning af dentin under præfabrikerede kroner og broer

1. Gør tanden klar:

- Fjern al dekomposition og gammelt fyldningsmateriale.
- Eventuelt forekommende eugenol skylles bort med ethanol før behandling.
- Der kan cementeres en præfabrikeret stift ved hjælp af ContactCure™ cement.

2. Æts tanden:

- Sæt en kanyle i sprøjten, og pres indholdet ud under et langsomt fast tryk.
- Applicér Onyx™ 40% etssgel indeholdende fosforsyre, først på emalje og dernest på dentin.
- Vent i 10 sekunder, og skyl herefter med vand og tør forsigtigt efter. Overfladen skal fugtig uden at skinne.

3. Applicér bindemiddel:

- Brug et middel, der er fortligeligt med selvhelende kompositter (Centrix Adhere™).

4. Opbyg kernen:

- Indsæt RapidCore Mini-Mix carpulen i en hvilken som helst C-R® sprøjte, og fjern hætten.
- Fastgør blandedysen til carpulen.
- Udtøm en lille mængde igennem spidsen for at kontrollere, at blanding og flow er korrekt.
- Injecter materialet i præparationen, idet kanylen holdes nedpresset i materialet. Hermed ned sættes risikoen for porer i materialet. Fyld fra bunden opad. Arbejdstiden er cirka 60 sekunder.

5. Afslut kernen:

- Når det material volledig is uitgehard (gewoonlijk 2 minuter efter injektion), kan RapidCore met watergekoelde diamantspijlinstrumenten of -boren in de gewenste vorm worden gebracht.

ITALIANO

RapidCore™ MiniMix™

Materiale di ricostruzione del nucleo del dente, resine composite autopolimerizzanti

REF 310126 12, naturale
REF 310256 36, naturale
REF 310127 12, bianco
REF 310257 36, bianco
REF 310128 12, contrasto
REF 310258 36, contrasto

Conservazione: La conservazione a temperature inferiori può essere utilizzata per allungare il periodo di validità dei prodotti. Prima dell'uso, riportare i prodotti a temperature ambiente.

Indicazioni per l'uso:

Per la sostituzione della dentina e la ricostruzione di corone e ponti prefabbricati

1. Preparazione del dente:

- Rimuovere tutto il materiale in decomposizione e il vecchio materiale ricostruttivo.
- Prima di procedure, sciacquare via tutto l'eugenolo eventualmente presente con etanolo.
- È possibile utilizzare un sostegno prefabbricato cementandolo con il cemento ContactCure™.

2. Incisione del dente.

- Attaccare l'ago alla siringa e applicare con una pressione lenta e costante
- Applicare il gel mordenzante Onyx™ al 40% di acido fosforico prima allo smalto e poi alla dentina.
- Aspettare 10 secondi, sciacquare con acqua e asciugare delicatamente. La superficie deve essere umida ma non brillante.

3. Applicazione dell'agente legante:

- Utilizzare qualsiasi agente compatibile con le resine composite autopolimerizzanti (Centrix Adhere™).

4. Ricostruzione del core:

- Inserire la cartuccia RapidCore Mini-Mix in una delle siringhe C-R® e rimuovere il tappo.
- Attaccare alla cartuccia un ugello miscelante.
- Far uscire una piccola quantità di materiale dalla punta dell'ago per assicurare una idonea miscelazione e un corretto flusso.
- Iniettare il materiale nella preparazione, assicurandosi che l'ago sia ben inserito nel materiale per ridurre la possibilità di formazione di spazi vuoti; riempire dal basso verso l'alto. Il tempo di lavorazione è di circa 60 secondi.

5. Finitura del core:

- Una volta che il materiale è pronto (solitamente 2 minuti dopo l'iniezione), RapidCore può essere tagliato nella forma desiderata utilizzando diamanti raffreddati con acqua o frese.

FINNISH

RapidCore™ MiniMix™

Itsekovettuva yhdistelmämuovi ytimen rakentamiseen

REF 310126 12, luonnollinen
REF 310256 36, luonnollinen
REF 310127 12, valkoinen
REF 310257 36, valkoinen
REF 310128 12, kontrasti
REF 310258 36, kontrasti

Varastointi: Säilyvyttä voidaan pidentää jäädyttämällä. Anna aineen lämmetä ennen käyttöä.

Käyttötarkoitukset:

Valmiiden kruunujen ja siltojen alla olevan dentiinin korvaamiseen ja rakentamiseen

1. Valmistele hammas:

- Poista karies ja vanha täyttemateriaali.
- Mahdollinen eugenoli on huuhdeltava etanolilla ennen jatkamista.
- Valmis nasta voidaan kiinnittää paikalleen ContactCure™-sementillä.

2. Etsaa hammas:

- Kiinnitä neula ruiskuun ja annostele ainetta hitaasti ja tasaisesti.
- Käsittele ensin kiille ja sitten dentiini 40-prosentisella Onyx™-fostorihappogeelillä.
- Odota 10 sekuntia, huuhtele vedellä ja kuivaa varovasti. Pinnan tulee olla kostea, mutta ei kiiltävä.

3. Annostele sidonta-aine:

- Voit käyttää mitä tahansa itsekovettuvien yhdistelmämuovien kanssa yhteensopivia aineita (Centrix Adhere™).

4. Rakenna ydin:

- Aseta RapidCore Mini-Mix -kasetti C-R® -ruiskuun ja poista korkki.
- Kiinnitä sekoitussuutin kasettiin.
- Ruiskuta hieman ainetta neulan kärjestä riittävän sekoituksen ja virtauksen var

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

SECTION I - Product/ Company Identification

Product Trade Name: RapidCore™ Self-Cure Composite Resin Core Buildup Material

Part (Item) Number:

REF 310126 Natural, 12 Units **REF 310256** Natural, 36 Units

REF 310127 White, 12 Units **REF 310257** White, 36 Units

REF 310128 Contrast, 12 Units **REF 310258** Contrast, 36 Units

Manufacturer: CENTRIX INC

Address: 770 RIVER ROAD

City, State, Zip: SHELTON, CT 06484

Emergency Telephone Number: (800) 235 - 5862

Information Telephone Number: (800) 235 - 5862 (203) 929-5582

SECTION II - Hazardous Ingredients/Identity Information

Hazardous Components:	%	CAS NO.	SYMBOL	R	OTHER LIMITS
None Listed.					

SECTION III - Hazards Identification

HAZARD CLASSIFICATION

No significant hazards to man or the environment are reasonably foreseen.

SECTION IV - First Aid Measures

Skin: Wash with soap and water.

Ingestion: No harm perceived, however, if large quantities are accidentally swallowed, seek medical attention.

Inhalation: No harm anticipated from materials in quantities as packaged.

Eyes: Flush out with copious amounts of water. Seek medical attention if irritation persists.

SECTION V - Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media: Water contact acceptable.

Forbidden extinguishing media: None.

Special exposure hazards from combustion products: None in quantities as packaged.

Special protection equipment: None.

SECTION VI - Accidental Release Measures

Personal precautions: Avoid contact of skin or eyes.

Wash hands with soap and water if contact occurs.

Environmental precautions: Dispose in accordance with all local, state, and federal regulations.

Reclaiming methods: Wipe up and clean with soap and water.

SECTION VII - Handling and Storage

Handling: Avoid exposure to moisture and light.

Storage: Store at temperatures not exceeding 73° F (23°C).

Other precautions: Avoid exposure to moisture and light.

SECTION VIII - Exposure Controls / Personal Protection

General measures: Avoid prolonged contact with skin; wash with soap and water.

Respiratory protection: Not required.

Skin protection: Not required.

Hands protection: Not required.

Other equipment: Not required.

SECTION IX - Physical and Chemical Properties

Appearance: Part A: White, Natural or Blue Part B: Off-white paste

pH: All Components: Not Applicable.

Flammability: No

Odor: Negligible

Vapor pressure (mm Hg): Negligible at ambient temperatures.

Vapor Density (Air=1): Not Applicable.

Boiling point: Not Applicable.

Specific Gravity (H2O=1): >1

Flash point: Not Applicable.

Auto-Ignition Temperature: Not Applicable.

Melting Point/Range: Not Applicable.

Reactivity in Water: None.

Explosive Limits in Air: Not Applicable.

Oxidizing Properties: None.

Solubility in Water: Virtually insoluble.

SECTION X - Stability and Reactivity

Stability: Generally stable unless exposed to elevated temperatures and high intensity light.

Conditions of Instability: Avoid exposure to elevated temperatures and high intensity light.

Incompatibility with Various Substances: None.

Hazardous Decomposition Products: None.

Hazardous Polymerization: Will not occur.

Conditions to Avoid: Elevated temperatures and high intensity light.

SECTION XI - Toxicological Information

Potential Acute Health Effects: Possibility of skin irritation or sensitization if not washed off promptly.

Potential Chronic Health Effects: Possibility of skin sensitization or irritation upon prolonged or repeated exposure.

Signs and Symptoms of Exposure: Skin/eye irritation.

Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: Previous skin sensitization.

Carcinogenic or Potential Carcinogenic Effects: No ingredient listed as a carcinogen.

Other Potential Health Effects: None known.

SECTION XII - Ecological Information

No ecological damage or impact anticipated upon exposure to the environment in quantities as packaged.

SECTION XIII - Disposal Considerations

Waste Disposal: Do not dispose into sink.

Dispose in accordance with all local, state, and federal regulations.

SECTION XIV - Transport Information

UN Classification: Not Applicable.

Identification: Not Applicable.

Special Provisions for Transport: Avoid elevated temperatures and high intensity light.

SECTION XV - Regulatory Information

U.S. FDA Dental Device: Class II product.


EC Medical Device Directive: Class IIa product.

SECTION XVI - Other Information

None.

CAUTION: PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.



CE
0510

CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA

Toll-Free (USA & Canada) (800) 235-5862

Tel (203) 929-5582 Fax (203) 929-6804

www.centrixdental.com

CENTRIX EUROPE

Hauptstrasse. 64 B, 65719 Hofheim, Germany

centrix®

Making Dentistry Easier.™